

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

az ALCITE 15 BC kenőanyag felhasználásához

Alkalmazását elsősorban olyan helyen javasoljuk, ahol a monolitikus falazat tömörsége a követelmény (pl.fémfürdők falazatának kezeléséhez).

A tűzálló betonból vagy döngölőmasszából épített falazatot a felfűtés után, kb. 80 °C-ra történő visszahűtéskor javasoljuk több (3-4) rétegben bevonni a kenőanyaggal. (A felfűtéskor esetlegesen keletkező hajszálrepedések, repedések ezáltal "lezárrhatók").

A kenőanyagot két komponensben szállítjuk. A folyékony komponens erősen savas, maró hatású oldat. Szembe és bőrfelületre kerülve károsodást okozhat, ezért gumikesztyű és védőszemüveg használata kötelező!

A két komponens keverése:

100 kg zsákos anyaghoz 20 kg folyékony komponenst kell adagolni. Az első kenéshez kb. tejföl sűrűségűre kell az anyagot bekeverni. Ha ez a sűrűség a folyékony komponens hozzáadagolásával nem érhető el, úgy szükség szerint ivóvíz minőségű vízzel állítható be. Az utolsó kenések festék sűrűségűre bekevert anyaggal, ecsettel végezhetők el. (Ekkor szintén a folyékony komponensen kívül szükség szerint adagolható ivóvíz).

A keverés kezdetétől számított 4 órán belül a bekevert anyagot fel kell használni!