



5. termékcsoport

AQUASTAT E

vizes párazáró bevonat frissbeton felületekhez

A TERMÉK BEMUTATÁSA

Rövid leírás: Fehér színű, ecsetelhető, hengerezhető vagy szórható folyadék.

Különleges tulajdonságok: Felhordás után az AQUASTAT E folyadékból vékony, áttetsző párazáró film képződik, amely a friss beton- vagy esztrich felületet megvédi a káros, korai kiszáradástól. Ezzel kiküszöböli a közvetlen napsugárzás, az erős szél és az alacsony páratartalom ártalmas hatásait. Ily módon elkerülhető a hiányos cementhidratáció miatti morzsolódás és szilárdságvesztés a felületi rétegben. Ugyancsak megakadályozza a korai kiszáradás miatti fokozott zsugorodást. Minősége megfelel az RBS 11.064/2 irányelvnek.

Alkalmazási tulajdonságok: Az AQUASTAT E frissen bedolgozott betonfelületek utókezelésére alkalmas. Többek között felhasználható a magasépítésben lapostetőkön, rakódórampákon, terasz- és erkélyesztricheken, a mélyépítésben uszodáknál, híd tartószerkezeteken, támfalaknál stb.

Szín: Fehér

Vizsgálati bizonyítvány: A Nievelt Labor GmbH minősítő vizsgálata a beton utókezelő szerekre vonatkozó RVS 11.064/2 irányelv szerint. ÉMI A-806/96

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Sűrűség:	kb. 0,9 kg/l
Rétegszám:	1
Anyagigény:	kb. 0,10 - 0,20 kg/m ²
Párazáró képesség:	150 g/m ² felhordási mennyiség esetén 98%.
Hígíthatóság:	Vízzel

FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÓ

Feldolgozás időpontja: Az AQUASTAT E folyadékot a friss beton felületre kell felhordani, mindig a kötés kezdete előtt; de legkésőbb akkor, amikor a sötét, nedves felület világosra és szárazra változik. Az esetleges víztócsák felszáradását meg kell várni. Kifejezetten nedves felületre az AQUASTAT E folyadékot még nem szabad felhordani.

E-mail: avers@avers.hu www.avers.hu
H-2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286. H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.
Tel/Fax: (+36) 33 362462 Tel.: (+36) 34 573 003
(+36) 33 463771 Fax : (+36) 34 573 004

AVERS KFT.
AZ AVENARIUS-AGRO GmbH
magyarországi képviselője





Felhordás:	Az AQUASTAT E elsősorban szórással hordható fel, de ügyelni kell az egyenletes, vékony film kialakítására. Erre megfelelnek a szokásos festékszórók és gyümölcsfa-permetezők lapos szórósugaras fúvókával.
Utólagos átvonások:	Az AQUASTAT E kezelésű felületek glettelését, bevonását, festését stb. általában kerülni kell. Ha egy idő múlva erre mégis szükség lenne, úgy az AQUASTAT E filmet homokszórással, magasnyomású vízsugárral stb. el kell távolítani, míg a tapadóérték a $>1,5 \text{ N/mm}^2$ -t el nem éri.
Eszközök tisztítása:	Nedvesen vízzel, szárazon REINIGUNGSMITTEL K oldószerrel.
Tárolás:	Eredeti, jól zárt edényekben, hűvös és fagymentes raktárban kb. 6 hónap.
Veszélyességi és biztonságtechnikai előírás:	Veszélyességi és biztonságtechnikai előírás: A termék az Osztrák Vegyianyag Törvény értelmezése szerint nem veszélyes anyag. Mégis be kell tartani a vegyianyagokkal végzett munka szokásos óvintézkedéseit.
Hulladék elhelyezés:	Az anyag maradékát nem szabad lefolyóba, WC-be vagy háztartási szeméttárolóba üríteni, hanem a különleges hulladékokat gyűjtő helyen leadni az ÖNORM S 2100 alapján. Kulcsszáma: 54406, kiszáradt állapotban: 54207.