



www.avers.hu
E-mail: avers@avers.hu
H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.
H-2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286.
Tel.: (+36) 34 573 003
Tel/Fax: (+36) 33 362462
Fax : (+36) 34 573 004
(+36) 33 463771

AVERS KFT.
Az AVENARIUS-AGRO GmbH
magyarországi képviselője



AQUASTAT FB

vizes párazáró bevonat frissbeton felületekhez

A TERMÉK BEMUTATÁSA

Rövid leírás: Fehér színű, folyékony, vizes polimer diszperzió, ecsetelhető, hengerezhető vagy szórható.

Különleges tulajdonságok: Felhordás után az AQUASTAT FB folyadékból vékony, áttetsző párazáró film képződik, amely a friss beton- vagy esztrich felületet megvédi a káros, korai kiszáradástól. Ezzel kiküszöböli a közvetlen napsugárzás, az erős szél és az alacsony páratartalom ártalmas hatásait. Minősége megfelel az ASTM C 309 D szabvány követelményeinek.

Egyéb tulajdonságok: Az AQUASTAT FB folyadékot az esztrich vagy ipari padló felületére egyaránt fel lehet hordani a szárnyas simítógéppel végzett simítás előtt vagy után.

Az AQUASTAT FB párazáró film nem leválasztó hatású, így nem rontja a ráhordott festékrétegek tapadását.

Szín: Fehér

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső: tejszerű folyadék

Sűrűség: kb. 1,0 kg/l

Rétegszám: 1

Anyagigény: kb. 0,2 kg/m²

Párazáró képesség: 200 g/m² felhordási mennyiség esetén 75% fölött (ASTM C 309 D)

Hígíthatóság: vízzel

FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÓ

Feldolgozás időpontja: Az AQUASTAT FB folyadékot a friss beton- vagy esztrich felületre kell felhordani, mindig a kötés kezdete előtt; de legkésőbb akkor, amikor a sötét, nedves felület világosra és szárazra változik. Az esetleges víztócsák felszáradását meg kell várni. Kifejezetten nedves felületre az AQUASTAT FB folyadékot még nem szabad felhordani.

Legjobb a lapvibrátoros tömörítés után és a szárnyas simítóval végzett simítás előtt felhordani, de lehet simítás után is.

Felhordás: Az AQUASTAT FB elsősorban szórással hordható fel, de ügyelni kell az egyenletes, vékony film kialakítására. Erre megfelelnek a szokásos festékszóró és gyümölcsfapermetező berendezések.

További



AVERS KFT.

Az AVENARIUS-AGRO GmbH
magyarországi képviselője

E-mail: avers@avers.hu

H-2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286.

Tel/Fax: (+36) 33 362462

(+36) 33 463771

www.avers.hu

H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.

Tel.: (+36) 34 573 003

Fax : (+36) 34 573 004



bevonatok: Glettelés, festés és egyéb bevonatok felhordása lehetséges. Alkalmas bevonatokként javasoljuk: Passivol E, Passivol Elastic, Icosit Epoxi-Emulsion. A helyszíni alkalmassági vizsgálatokat mindig el kell végezni! Ipari estricheknél gépi simítás esetén egy rendkívül tömör felület keletkezik, amely nagyon alapos felület előkészítést követel, mint pl. golyószórás, stb.

Eszközök tisztítása: Nedvesen vízzel, szárazon REINIGUNGSMITTEL K oldó-szerrel.

Tárolás: Eredeti, jól zárt edényekben, hűvös és fagymentes raktárban kb. 6 hónap.

Veszélyességi és biztonságtechnikai

előírás: A termék az Osztrák Vegyianyag Törvény értelmezése szerint nem veszélyes anyag. Mégis be kell tartani a vegyi anyagokkal végzett munka szokásos óvintézkedéseit.

Hulladék elhelyezés:

Az anyag maradékát nem szabad lefolyóba, WC-be vagy háztartási szeméttárolóba üríteni, hanem a különleges hulladékokat gyűjtő helyen leadni az ÖNORM S 2100 alapján; kulcsszáma: 57303