

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### C 40 tűzálló habarcs

#### Általános jellemzők

A C 40 tűzálló habarcs az A 40-es samott téglák minőség számára készült keramikusan kötött habarcs.

#### Alkalmazási területek

A C 40 habarccsal az A 40 osztályba tartozó samott téglák falazását lehet elvégezni.

#### Bedolgozás

A zsákból kivett száraz habarcsot ivóvízzel kell összekeverni. A megadott keverővíz mennyiség érték iránymutatásra szolgál. A téglával végzett falazati munkához szükséges átlag a felület szívóképességétől függ. A falazási konzisztencia eléréséhez a keverési víz mennyisége rendszerint az irányérték +/-10%-ával változhat.

A bedolgozás során a hőmérséklet 5°C felett legyen. A víz melegsége a bedolgozási tulajdonságokat és a habarcs feltárását kedvezően befolyásolja. A habarcsból kisebb mennyiség kézzel is, spatulya vagy kőműveskanál segítségével összekeverhető. A bekevert habarcsot felhasználás előtt a finomszemcsés összetevők jobb feltárása végett kb.1 óra hosszat állni hagyjuk. A habarcsot a téglák minden oldalára kenjük fel, mielőtt a kívánt fugavastagságra nyomjuk. A fuga legyen minél kisebb, általában ne legyen 2 mm-nél vastagabb. Vastagabb fuga esetén különleges kiegyenlítő masszát kell használni. A C 40 habarcs hidraulikus kötésű adalékot nem tartalmaz. A habarcsban □ 850°C hőmérsékletig maximum 30% folyékony vízüveg keverhető, ez a kötőszilárdságot növeli.

Lásd a zsákon található útmutatót.

Alkalmazási hőmérséklet határ:	kb.1300°C
Szállítási egység:	kb.25 kg-os zsák
Tárolható:	száraz, fagymentes helyen korlátlan ideig
Kiadósság:	1,7 t/m <sup>3</sup>