

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HAFNERPUTZ kályhás vakolatokhoz

Általános ismertető

"Könnyítsük meg a kályhásvakolat készítést" jelszó alatt fejlesztettünk ki egy terméket, mely a címben említett célt tökéletesen betölti. A vakolattal készülő kályha végső simítási munkálatai ezután még könnyebben és tisztábban végezhetőek el.

Az anyag képes arra, hogy a kályha melegekedésekor kövesse a falazat kitágulását, miközben a vakolt falazaton csak csekély mértékű hajszálrepedés keletkezik.

Alkalmazási területek

A HAFNERPUTZ kályhásvakolatot szürkésfehér színben szállítjuk. Ha a kályhán teljesen fehér vakolatot akarunk készíteni, oltott mésszel fehérre színezhettük. Alapvetően bármilyen színt kikeverhetünk, azonban csak földfestékeket szabad használnunk.

A kifalazott kályha vakolatának elkészítése a KIFŰTÉS-t követően, hideg állapotban történjék.

Bedolgozás

Mindenekelőtt feltétlenül ügyeljünk arra, hogy az anyagot bedolgozás előtt száraz állapotban alaposan keverjük át, így gondoskodva a durva és finom szemcsék megfelelő összekeveredéséről.

Ezt követően a megfelelő állagot tiszta csapvíz hozzáadásával érhetjük el.

A munka megkezdése előtt a téglafalazatot alaposan portalanítsuk, ill. tisztítsuk meg a habarcsmaradványoktól, majd alaposan nedvesítsük át, hogy a vakolatból a vizet ne szívja ki gyorsan. Ezután kb. 5-8 mm vastagságban vigyünk fel egy réteget, ebbe ágyazzunk vékony drót-, vagy üvegszál hálót, melyet a kályha falzatába erősített dróthurkokkal is rögzítsünk. Ezek után azonnal hordjuk fel az újabb, második vakolatréteget és alakítsuk ki a kívánt felületszerkezetet - ügyelve arra, hogy az összvastagság ne lépje túl a 15 mm-t.

Kb. két heti, szobahőmérsékleten végzett légszárítás után következhet a felfűtéses szárítás.

Kérjük, feltétlenül olvassa el a zsákon található bedolgozási útmutatást is!

●Műszaki adatok

Max. alkalmazási hőmérséklet	:	kb. 500°C
Szállítási egység	:	kb. 40 kg/zsák
Szemcse	:	0-1 mm, 0-3 mm
Tárolás	:	kb. 6 hónap, száraz és fagymentes helyen, fedett helyiségben, lehetőleg fából készült alapon tárolva.
Kiadósság	:	1,5 cm-es rétegvastagság esetén kb. 22 kg száraz anyagot kell 1m2 felületre számítani.