

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Armierungsputz

Hálórögztő vakolat, kályhásvakolat, kreatív vakolat

Általános ismertetés

A „falazott kályhák vakolását megkönnyítendő” fejlesztettük ki azokat a termékeket, melyek a fenti követelményeket mindenben teljesítik.

Alkalmazási területek

A vakolatokat minden, kályhásmeister által készített cserépkályha berendezés vakolandó felületein alkalmazni lehet. Valamennyi vakolat fehér, ezért a vakolat felületének az egyes munkaszakaszok között nem szükséges teljesen kiszáradnia.

A hálórögztő (Armierungsputz) vakolatba kell az üvegszál hálót beágyazni. A kályha látható felületét a kályhásvakolat (Hafnerputz) vagy a kreatív vakolat képezi. A kályhásvakolat többféle szemcseösszetételben és a „természetes fehér” mellett „nemesfehér” árnyalatban is készül. Kreatív vakolatot akkor érdemes alkalmazni, ha a vakolat 3 mm-nél vastagabb kell legyen. Alapvetően bármilyen színárnyalat kialakítható. A színezéshez ásványi festéket kell igénybevenni.

A falazásos eljárással épített kályhákat a szárazra fűtés után, hideg állapotban kell bevakolni.

Bedolgozás

Ügyelni kell arra, hogy a zsákban tárolt vakolatokat bedolgozás előtt száraz állapotban jól át kell keverni. A bekeveréshez kizárólag tiszta vezetékes víz használható.

Először is a sima felületű falazatot alaposan portalanítani kell, ill. az esetleges habarcsmaradványoktól meg kell szabadítani. A felületet nem szabad benedvesíteni. A hálórögztő vakolatot 3 mm-es vastagságban lehet felvinni, majd ebbe kell az üvegszál hálót beágyazni.

Ennek a rétegnek a kiszáradását követően kell a kályhásvakolatot (Hafnerputz) vékonyan (legfeljebb 3 mm vastagságig) felhordani. Ha a felülettel szemben különleges elvárások vannak, alkalmazható a fehér kreatív vakolat. Általa egészen 60 mm vastagságig készíthető vakolatréteg. A kályhát csak egy hét levegőn száradás után szabad befűteni.

Ha a falazat nem sima felületű, az alapozás kisimítására UNIVERSAL SUPER masszát kell felvinni. Ebben az esetben lehet „friss a frissen” dolgozni, de az alap kisimítása után a kiegyenlítő massa szürke színe miatt meg kell várni annak teljes kiszáradását. Az üvegszálháló erősítést ezután a fentiekben leírtak szerint a hálórögztítő vakolatba vagy a kályhás ragasztóba kell beágyazni.

A gyors és ezért költségkímélő munka érdekében alkalmazza a RATH cég vakolatait!

Alkalmazási hőmérséklet határ:	kb.300°C
Szállítási egység:	kb.25 kg-os zsák
Jelölési szín:	Armierungsputz hálórögztítő vakolat: szürke Hafnerputz kályhás vakolat: „term.fehér”, kék Hafnerputz kályhás vakolat: „nemesfehér, vil.kék Kreativputz kreatív vakolat: sötétkék
Szemcse:	Hálórögztítő vakolat, kreatív vakolat: 0-1 mm Kályhás vakolat, természetes fehér: 0-1, 0-3 mm Kályhás vakolat, nemesfehér: 0-1, 0-2 mm
Tárolható:	kb.6 hónap száraz, fagymentes helyen, fa alátétlen
Kiadósság:	kb.5 kg/m ²