



1.csoport

1993. január

Hydrasfalt környezetbarát szigetelő-bevonat

TERMÉKISMERTETÉS

A termék leírása:

Oldószermentes, vízzel hígítható, szagtalan, pasztaszerű bitumenemulzió.

Különleges tulajdonságok:

A HYDRASFALT igen jól tapad száraz vagy gyengén nedves betonon és falazatokon és egy matt, fekete, enyhén ragacos, vízálló szigetelőfilmmé szárad.

Alkalmazási terület:

A HYDRASFALT védő- és szigetelő-bevonatként szolgál betonon és cementhabarccsal vakolt falazatokon, pl.: pincefalak, pincetető stb.

Ellenállóképesség:

Vegyis:

Az átszáradt HYDRASFALT híg savakkal és lúgokkal, semleges sókkal (nem tartós igénybevételnél) szemben ellenálló.
Nem ellenálló oldószerekkel, olajjal és nedves hóval szemben.

Mechanikai:

Föld rátöltéssel terhelhető.

Időjárási:

Időjárási behatásokkal szemben ellenálló, nem puhul fel napsugár hatására.

Hőmérséklet:

szárazon: maximálisan 100 °C-ig,
nedvesen: maximálisan 40 °C-ig .

Melegvíz:

Csak rövid időn át tartó behatás esetén 40 °C-ig ellenáll.

Színárnyalat:

Barnásfekete.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség:

Kb. 1,0 kg/liter

Szilárdanyag-tartalom:

Kb. 65% (DIN 53219)

Lobbanáspont:

Nem gyúlékony.

Rétegvastagság:

160 µm szárazon, megfelel 250 µm nedvesnek.
(Átlagosan munkamenetenként ecsettel való felhordásnál).

Rétegszám:

2 - 3.

Anyagfelhasználás:

Elméletileg 160 µm száraz
Gyakorlatilag 160 µm száraz

kb. 0,25 kg/m²
kb. 0,40 kg/m²

Hígítás:

Vízzel.

www.avers.hu

E-mail: avers@avers.hu
H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.
Tel.: (+36) 34 573 003
Fax : (+36) 34 573 004

AVERS KFT.
AZ AVENARIUS-AGRO GmbH
magyarországi képviselője



**AVERS KFT.**AZ AVENARIUS-AGRO GmbH
magyarországi képviselőjeE-mail: avers@avers.hu

H-2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286.

Tel/Fax: (+36) 33 362462

(+36) 33 463771

www.avers.hu

H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.

Tel.: (+36) 34 573 003

Fax : (+36) 34 573 004

KIVITELEZÉSI UTASÍTÁS

Felületelőkészítés: A beton, falazat, vakolat legyen száraz, szilárd és érdes. A száraz, nagy szívóképességű alapterületet célszerű előnedvesíteni.

Rétegfelépítés:

- 1. Bevonat** a szívóképességtől függően 1 : 1 arányú hígítás vízzel.
- 2. Bevonat** 10 - 20 %-os hígítás vízzel.
- 3. Bevonat** hígítás nélkül vagy maximum 10-ig hígítva vízzel, felhordani.

Feldolgozás: A HYDRASFALT-ot alaposan átkeverjük, lehetőleg elektromos merülő-keverővel, az esetlegesen felúszó vizet belekeverjük. Adott esetben vízzel történő megfelelő hígítás után a HYDRASFALT anyagát kefe-, henger- vagy szóróeszközzel egyenletesen felhordjuk. Ne dolgozzunk + 5 °C alatti és + 30 °C feletti hőmérsékletnél.

Várakozási idő: Jó hőmérsékleti viszonyok mellett 2 - 3 bevonat is felhordható egy nap alatt. Hűvösebb időjárásnál több nap várakozás szükséges az egyes bevonatok felhordása között.

Végso száradási idők: Jó hőmérsékleti viszonyok között a kiszáradás néhány nap alatt megy végbe. Hidegnedves időjárásnál a teljes átszáradás több hetet is igénybe vesz. Ezért a HYDRASFALT kültéren való feldolgozását ködös, késő őszi időben mellőzzük. Víz igénybevételének csak a teljes kiszáradás után tehetjük ki.

Régi bevonatok átvonása: A régi HYDRASFALT bevonatok megfelelő tisztítás után HYDRASFALT-tal újonnan átvonhatók.

A munkaeszközök tisztítása: Vízzel. Beszáradt HYDRASFALT REINIGUNGSMITTEL K-val távolítható el..

Raktározás és szállítás: Eredeti csomagolásban jól lezárva, fagymentes helyen kb. 1 évig tárolható.

Veszélyességi és biztonsági útmutatások: Élelmiszerrel, itallal és takarmánnyal közvetlenül ne kerüljön kapcsolatba. Nem kerülhet gyermekek kezébe.

Hulladékkezelés: A HYDRASFALT maradékát ne öntsük a lefolyóba vagy a csatornarendszerbe, hanem adjuk át veszélyes anyagokat gyűjtő helyen. Kulcsszáma: 54407.

A beszáradt maradék építési törmelékként elhelyezhető, kulcsszáma. 54912.

