

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KERATHFIX tűzálló cementtel készült javítóhabarcs

Általános jellemzők

A KERATHFIX univerzális tűzálló cementből készült hidraulikus kötésű, felhasználásra kész habarcs, melyet keramikus, 0-3 mm-es szemcséjű anyagokból hidraulikus kötőanyagok hozzáadásával gyártunk. Az univerzális tűzálló cement terméket száraz állapotban szállítjuk, víz hozzáadásával érhető el a kellő konzisztencia. A hidraulikus tűzálló habarcs szobahőmérsékleten szilárdul meg.

Alkalmazási területek

Az univerzális tűzálló cement elsősorban tűzterek és kályhák javítására szolgál, különös figyelemmel a kiégett területekre kisméretű tűzterekben. A habarcs nagyfokú sűrűsége folytán kitűnő hővezető képességű.

Bedolgozás

A habarcsot felvevő felület előkészítése

Az alap legyen pormentes és tiszta. A száraz alapot előzetesen feltétlenül be kell nedvesíteni, ellenkező esetben a keverővizet beszívja és a habarcs végső szilárdsága alacsonyabb lesz.

Keverés

Csak annyi habarcsot szabad bekeverni, amennyit 30 perc alatt be lehet dolgozni. A javítandó rész fajtája és mérete szerint kell az elkészített mennyiséget szabályozni. Lehet vakolókanállal, spatulyával vagy kézzel dolgozni.

Feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a zsák tartalmát a vízzel való összekeverés előtt szárazon át kell keverni! A vízmennyiséget úgy kell adagolni, hogy a habarcs plasztikus állagúvá váljék. Ha az univerzális tűzálló cementet bekeveréskor túlnedvesítik, hajlamos lesz a kivirágzásra, azaz a hidraulikus kötőanyag kicsapódhat. Ezzel erős zsugorodás jár együtt és a végső szilárdság is alacsonyabb lesz.

Kérjük, kövesse a zsákon vagy vödrön található útmutatót.

Alkalmazási hőmérséklet határ:	kb.1100°C
Szállítási egység:	kb.2 kg-os vödör ill. 50 kg-os zsák
Tárolható:	kb.6 hónap száraz, fagymentes, fa alátéten
Kiadósság:	a javításra váró rész méretétől függ