

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

az M 60, M 70 jelű tűzálló habarcsokhoz

A téglaidomokat vízzel nedvesített habarcsanyaggal kötjük egymáshoz.

A habarcs konzisztenciája egy ún. plasztikus masszához hasonlít. ha 1 kg száraz habarcsához kb. 2 1/2 dl vizet adagolunk, és jól összekeverjük.

Célszerű a habarcsanyaggal kötendő téglafelületeket előzetesen benedvesíteni, hogy a téglapórusai, ill. kapilláris rendszere ne szívja el a nedvességet a habarcsból.

A habarcs végleges kötését az első lassú szárító fűtés után a keramikus kötés biztosítja.

A termék száraz helyen tárolandó!

Ezen termék élőlényekre, ill. a természetre káros anyagokat nem tartalmaz, és hőkezelés hatására sem bocsájt ki ilyen jellegű illó részeket.