



2 csoport

## Palesit Voranstich fúgaszélek alapozásához

### TERMÉKISMERTETÉS

<b>A termék leírása:</b>	Jó minőségű egykomponenses akrilát-bevonat, kisviszkozitású.
<b>Különleges tulajdonságok:</b>	A bevonat a porózus alapfelületekbe beszívódik és javítja a tömítőanyag megtapadását.
<b>Alkalmazási területek:</b>	Bevonatképzés betonra, cementkötésű forgácslapokra, acélra és más szerkezeti anyagokra. Különösen alkalmas szívóképes alapfelületek esetében (pl. beton, téglá természetes kő stb.).

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Keverési arány:</b>	egykomponenses, nem hígítható
<b>Száradási idő:</b>	20°C-on kb. 1 óra
<b>Sűrűség:</b>	0,97 kg/l
<b>Szilárdanyag-tartalom:</b>	29 %
<b>Lobbanáspont:</b>	- 4 °C
<b>Rétegvastagságok:</b>	ecseteléssel felhordva réteget ne képezzen, beszívódik
<b>Anyagfelhasználás:</b>	5 – 10 g/m hézagél
<b>Szerszámtisztítás:</b>	Reinigungsmittel 4-el

### KIVITELEZÉSI UTASÍTÁS

<b>Felületelőkészítés:</b>	Beton, egyéb szívóképes felület:  Száras, jól megszilárdult és pormentes legyen, a cementkérget és laza részeket el kell távolítani. Repedéseket, fészkeket, lyukakat és túlságosan érdes helyeket a bevonat készítése előtt ICOSIT 620-al vagy PLANFIX RZ-vel ki kell egyenlíteni, ill. ki kell tölteni.
<b>Bedolgozás:</b>	Ecsetelés és hengerelés (oldószerálló hengerrel). Nem végezhető a munka 5°C lég- és felületi hőmérséklet alatt és 80 %-ot meghaladó relatív légnedvesség felett. A száradási idő alatt a bevont felület jó szellőzéséről gondoskodni kell.
<b>Várakozási idők:</b>	Legalább 1 nap az alapozás után,
<b>Teljes száradás:</b>	A teljes száradás ideje alatt a bevont felületek jó átszellőzését biztosítani kell.
<b>A munkaeszközök tisztítása:</b>	REINIGUNGSMITTEL 4-el.
<b>Raktározás</b>	Jól zárt eredeti göngyölegben, hűvös és száraz helyen 1 évig.
<b>Utalás veszélyekre és a biztonságra vonatkozó tanácsok:</b>	

E-mail: [avers@avers.hu](mailto:avers@avers.hu)  
www.avers.hu

H-2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286.  
H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.  
Tel./Fax: (+36) 33 362462  
Tel.: (+36) 34 573 003  
Fax: (+36) 34 573 004

**AVERS KFT.**  
AZ AVENARIUS-AGRO GmbH  
magyarországi képviselője





**AVERS KFT.**

Az AVENARIUS-AGRO GmbH  
magyarországi képviselője

E-mail: [avers@avers.hu](mailto:avers@avers.hu)

H-2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286.

Tel/Fax: (+36) 33 362462

(+36) 33 463771

[www.avers.hu](http://www.avers.hu)

H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.

Tel.: (+36) 34 573 003

Fax : (+36) 34 573 004

Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. Gyúlékony. Érzékenység bőrrel történő érintkezés esetén lehetséges. Kerülni kell a szemmel és bőrrel való érintkezést. Nem kerülhet gyermekek kezébe. Gőzét, illetve permetét nem szabad belélegezni. Csak jól szellőztetett helyeken alkalmazható.

**Hulladékkezelés:**

Ne kezeljük a háztartási hulladékkal együtt. A maradékokat ne ürítsük a lefolyóba, hanem adjuk át a különleges hulladékok gyűjtőállomásának.

Különleges hulladék az ÖNORM S 2100 szerint. Kiszáradt, megkötött állapotban építési törmelékkel együtt rendezett lerakóba elhelyezhető.