

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PROFIX hőálló ragasztó

●Általános leírás

A cserépkályha-építés sokféle követelményei teljesítése végett egyre nagyobb az igény a készre gyártott tűz- és hőálló masszák iránt. Arra is szükség van, hogy ésszerű, a minőségre tudatosan odafigyelő munkafeltételeket teremtsünk meg. PROFIX termékünk természetes alapanyagokból készült hidraulikus kötésű, gyorsan megkötő tűzálló ragasztó, mely nagyon finom szemcséjű anyagból, tűzálló keramikus adalékokból és egy szervesetlen ragasztóból áll, mely utóbbi szintén természetes előfordulásból származó termék. A PROFIX terméket legfeljebb 300°C hőmérsékletig célszerű alkalmazni, mert a hidraulikus kötés erőssége a növekvő hőmérséklettel visszaesik. A ragasztót száraz állapotban szállítjuk és víz hozzákeverésével lehet a kívánt állagra beállítani. Kikeményedése szobahőmérsékleten megy végbe. A szilárdság kialakulása függ a rétegvastagságtól, a hőmérséklettől és az alap állapotától és ennek megfelelően a felhordást követő 10-20 percen belül következik be, ill. 24 órán belül zajlik le. A ragasztást követő egy óra elteltével a kötés már alkalmas arra, hogy az összeragasztott darabokat szállítani lehessen.

●Alkalmazási területek

A PROFIX terméket cserépkályha testeknek a tompa lapoláson található ragasztófelületen, cserépkályha oldallapok és fedőlap egységek előregyártása során, a párkány, a díszítőelemek és hasonló részek felragasztására lehet alkalmazni. Használható továbbá samott téglák és a kamraépítésben használatos falépítő lapok tompa felületű ragasztására, valamint a vakolandó részek kisebb egyenetlenségeinek eltüntetésére is. A cserépkályhát az elválasztó bemetszések mentén később ismét szét lehet bontani.

●Bedolgozás

Tiszta vezetékes vízzel (4 kg száraz anyaghoz kb.1 litert véve) kis edényben összekeverjük. Feltétlenül csak annyi masszát keverjük be, amennyi legfeljebb 10 perc alatt bedolgozható. A samott téglákat és a csempét nem kell a ragasztáshoz előnedvesíteni.

A ragasztásra váró felület legyen pormentes.

●Megjegyzések

- A már megszilárdult anyagot nem szabad újra felhasználni!
- Tilos a friss ragasztóhoz már megszilárdult ragasztómaradékot keverni!
- Az időtartamra vonatkozó közlések csupán információs tartalmúak, mert az időtartam függ a környezeti hőmérséklettől, az anyag hőmérsékletétől és állagától, a keverővíz hőmérsékletétől és a bekevert víz mennyiségétől egyaránt!

Alkalmazási hőmérséklet határ:

kb.1100°C

Szállítási egység:

kb.20 kg-os doboz

Tárolható:

kb.6 hónap száraz, fagymentes, fa alátétlen