

Rephalt 0/4 Rephalt 0/8 Beton- és aszfaltjavító hidegaszfalt keverék

TERMÉKISMERTETÉS

A termék leírása: Fekete, egykomponensű, kemény kő zúzalékból és kikeményedő tulajdonságokkal rendelkező speciális kötőanyagból álló, oldószermentes aszfaltkeverék.

Különleges tulajdonságok:

- hidegen bedolgozható
- rövid időn belül esőálló
- rövid időn belül terhelhető
- kitűnő tartós szilárdság
- nincs „átzsírosodás”, mint a hagyományos hidegkeveréknél
- környezetbarát
- nem fagyérzékeny
- oldószermentes

Alkalmazási területek:

Minden felület terhelési kategóriája esetében bedolgozható 5-20 mm-es rétegvastagságnál (PEPHALT 0/4), illetve 5-50 mm-esnél (PEPHALT 0/8) anyag felhasználásával. A bemélyedések és furólyukak szintjének kiegyenlítésére, tömítésére. Javítómunkálatoknál a Drain- és zúzalék-mastix-aszfaltnál, a magasépítésben. Illetve kisebb emelőtargonca- és kocsifejárók kialakításánál a beton és öntött aszfalt áthidalók, repedések javításánál. Pályaudvarok, peronok stb. csatorna-aknák javítása után a feltöltéseknél.

Ellenállóképesség:

Vegyí:

Vízzel és sóoldatokkal szemben ellenáll.
Nem ellenálló olajjal, zsírral és oldószerrel szemben.

Mechanikai:

Kisebb nyomásnak és ütésnek ellenáll.

Időjárási hatásokkal szemben: **Teljes átszáradás után ellenálló.**

Szín:

Fekete.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség:

2 kg/l

Esőállóság:

Kb. 2 óra után (20°C / 65% relatív páratartalomnál)

Anyagfelhasználás:

Kb. 2-2,5 kg 1 liter töltésvolumenhez
25 kg 1 m² felülethez 1 cm-es rétegvastagság mellett.
REPHALT/REFUG VA: 0,3 - 0,5 kg/m².

KIVITELEZÉSI UTASÍTÁS

Felületelőkészítés: A felület legyen olaj- és pormentes, szilárd és érdes. Lehet enyhén nedves.

Bedolgozás: Betonra vékony réteggént, illetve különös réteg- és oldalfalapadós igények esetén szükséges az alap, illetve a régi részek széleit PEPHALT/REFUG VA anyaggal lekenni.

A keveréket lapáttal vagy kőműveskanállal kell az alapra felhordani, és egy gerőlyével vagy kőműveskanállal könnyedén szétosztani. Majd a PEPHALT-réteget vízzel a telítettségig bepermetezzük, úgy, hogy a víz a nyitott szerkezeten át behatoljon a keverék egészébe, és azt benedvesítse. Minden 25 kg keverékre 2 liter víz szükséges. Közvetlenül utána tömörítjük a keveréket. Kisebb felületeken elegendő a kézi dögölés, nagyobb felületekhez szükség van egy gyephengerre vagy rázógépre.

Várakozási idő: Az alap és az első réteg között legalább fél óra.

Teljes száradás: Az esdőállóság azonnal adott, a következő órán belül eléri a végszilárdságát.

A munkaeszközök tisztítása: VERDÜNNUNG 149 vagy REINIGUNGSMITTEL K-val.

Raktározás: Jól lezártnan, hűvös helyen tároljuk.

A megkezdett anyagot szorosan le kell zárni, és mielőbb felhasználni, mivel a levegő nedvességtartalmától az anyag megköt. Tárolási idő 1 év.

Utalás veszélyekre és a

biztonságra vonatkozó tanácsok: Nem kerülhet gyermekek kezébe. Bőrrel történő érintkezés esetén azonnal bő vízzel le kell mosni. Viseljünk védőkesztyűt.

Hulladékkezelés: Ne kezeljük a háztartási hulladékkal együtt, hanem adjuk át a különleges hulladékok gyűjtőállomásának.

Különleges hulladék az ÖNORM S 2100 szerint, kulcsszám 51410.